



MARBLE EFFECT



Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com

Member of  **HELIOS** Part of  **KANSAI PAINT**





Демонстрация поступка обработки заготовок для получения мраморного эффекта на лакокрасочном покрытии (MARBLE EFFECT).

1.

Для получения мраморного эффекта покрытия нанести распылением на деревянную заготовку (МДФ) HELIODUR грунтовочную эмаль черного, белого или другого цвета, предварительно смешанную с отвердителем и разбавителем в соответствующем соотношении. После 5-6 час сушки в естественных условиях (Т = 18-22°C, отн. влажность воздуха = 55-65%) грунтовочное покрытие отшлифовать абразивом Р 280.

В ходе работы должны соблюдаться требования из технических информации на используемые материалы.



2.

Нанести второй слой подготовленной HELIODUR грунтовочной эмали. Время сушки = 5-6 час.
НЕ ШЛИФОВАТЬ!



3.



Нанести распылением KOMBINEL S MIX морилку/краситель требуемого цвета. Морилка/краситель разбавляется Разбавителем А.

Рекомендуется сухое распыление, диаметр дюзы = 1,2 - 1,5 мм, расход = 5-10 г/м². Время сушки при комнатной температуре = 3 - 5 мин.

4.




Затем вручную с помощью мокрого тампона создается мраморный эффект на покрытии. Тампон увлажняется Разбавителем А.

После высыхания морилки/красителя (ок. 5 мин) «мраморное» покрытие фиксируется лакированием с HELIODUR лаком бесцветным. Лак подготавливается с соблюдением рекомендаций из технической информации.

5.

Покрытие сухое на отлип через 30 мин, готово к дальнейшей манипуляции через 2 час, готово к эксплуатации через 24 час.



Варианты цветных мраморных покрытий.